

Smedebakken 28, Starup, 7200 Grindsted
Tlf. 75 33 72 63. Fax 75 33 72 80
starup@starupwood.dk
www.starupwood.dk



Starup tag- og facadespån

PRODUKT

Myndighedsgodkendte savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede og forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske. Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

TEKNISKE EGENSKABER

Holdbarhed: Estimeret varighed for et spåntag med 45° hældning, ubehandlet: Akacie minimum 90-100 år. Andre træsorter til sammenligning: Eg 70-80 år. Lærk 40-50 år.

Metode: Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæringsprocent efter gamle principper giver optimal varighed af tagfladen, samt mindst mulig vriddning under træets naturlige tørringsproces.

Lægning: Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvaniserede søm eller rustfri skruer.

Dimensioner: Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde fordelt 1/3 på hver: 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, fx kløvede, interiør-, strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.



Akacie ubehandlet.



Tagspån forpatineret Akacie.



Tagspån ubehandlet Akacie.



Tagspån i ubehandlet akacie.



Tagspån forpatineret Akacie.



Tagspån ubehandlet Akacie.

BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE

TD-Olie (tjæredæksolie): Transparent, let forarbejdelig og svagt pigmenteret træolie. Kan anvendes separat eller som efterbehandling af fx forpatinerede overflader. Beskyttende, diffusionsåben hindeddannende overflade, kapsler fungicid og pigment optimalt.

Sort spåntjære: Solid laserende sort tjæreolie. Kan påføres en eller flere gange efter ønsket dækningsgrad. Til beskyttelse af træværket mod solens ultraviolette stråler.

GODKENDELSE / SERVICE

Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brændsikkert byggemateriale godkendt til klasse T tagdækning. Starup Øko-Træ har som de eneste fået den eftertragtede godkendelse af tækkespån til tagdækning, klasse - T.


Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, autoriseret af Starup Øko-Træ. Referencer oplyses gerne.



Eg ubehandlet



Eg behandlet med TD-olie



Eg forpatineret




Akacie ubehandlet



Akacie behandlet med TD-olie



Akacie forpatineret



Lærk ubehandlet



Lærk med TD-milesort